

0486

WST-SIL universal

WST WINKEL

► Die Möglichmacher.
WST-Winkel GmbH
Grovestraße 26
30853 Langenhagen

T 0049 511 726 32 20
F 0049 511 726 32 72

info@wst-winkel.de
www.dichtungen-online.de

Beschreibung

Hochwertige Hochdruckdichtungsplatte mit einer guten chemischen und thermischen Beständigkeit.

Beständigkeit

Ozon - Witterung <i>Ozone Weather</i>	gut <i>good</i>
Temperatur <i>Temperature</i>	gut <i>good</i>
Öl - Benzin <i>Oil - Petrol</i>	gut <i>good</i>
Säure - Basen <i>Acid - Base</i>	gut <i>good</i>
Abrieb <i>Abrasion</i>	bedingt <i>limited</i>

Freigaben

- W270
- TA-Luft (VDI 2440)
- DVGW
- Germanischer Lloyd
- WRAS
- EC 1935/2004
- BAM
- ABS

Verarbeitung <i>processing</i>	
Stanzerei <i>Punching machine</i>	ja <i>yes</i>
Plotter <i>plotter</i>	ja <i>yes</i>
Wasserstrahl <i>water jet cutting</i>	ja <i>yes</i>
Spalten <i>split</i>	nein <i>no</i>

- * Verarbeitungsmöglichkeiten variieren je nach Stärke
- * *Processing possibilities vary depending on the thickness*

Eigenschaften / <i>properties</i>	
Material <i>material</i>	NBR-gebundene Aramidfaser
Farbe <i>Color</i>	blau <i>blue</i>
Herkunft <i>Origin</i>	Europa <i>europa</i>
Typ	NBR
Kompressibilität <i>compressibility</i>	11 %
Temperatur minus <i>temperature min.</i>	- 50°C
Temperatur plus <i>temperature max.</i>	+ 250°C
Temperatur max. kurzzeitig <i>temperature short term</i>	+ 350 °C
Rückfederung <i>springback</i>	60 %
Zugfestigkeit <i>tensile strength</i>	10 MPa
Druckstandfestigkeit <i>compressive strength</i>	23 MPa 27 MPa
Spezifisches Leckrate <i>specific leakage rate</i>	0,02 mg / (s*m)

Gängige Formate & Lagerqualitäten * *Common formats & stock quality**

Art <i>Type</i>	Formate <i>Formats</i>	Stärken <i>Thickness</i>
Plattenware <i>Plates</i>	1.500 mm x 1.500 mm	0,3/0,5/1,0/1,5/2,00/3,0/4,0/5,0 mm
Plattenware <i>Plates</i>	1.500 mm x 3.000 mm	2,0/3,0 mm

- * Die Tabelle beinhaltet unsere gängigen Lagerformate, weitere Formate sind auf Anfrage erhältlich.
- * *This is a copy of our common formats & stock qualities. More qualities available! please enquire*
- * Die Daten beziehen sich auf Standard 2 mm / *the data refers to 2 mm standard*

